



## 极性有机硅氧烷聚合物 TP-200

**【物理性能】** 外观：淡白色小颗粒  
极性有机硅氧烷含量：50%  
建议用量：1%-5%

**【典型应用】** TP-200 为极性有机硅氧烷聚合物在均聚 PP 中的分散体，由于其颗粒形态，在很多材料的生产过程中很容易添加，极性有机硅氧烷的分散性更好，加工更加方便。

### 【产品优点】

- 降低制品表面摩擦系数以及磨耗。
- 提高注射成型产品的外观光洁，手感爽滑性。
- 提高树脂在复杂的模胚中脱模性，增加表面光洁度，不影响产品的后加工如喷涂或粘接，可印刷性优异。
- 降低挤出加工的熔体压力，降低扭矩、增加产量。

**【建议添加量】** TP-200 根据不同的用途可添加 1%-5%，准确添加量根据产品性能、应用条件、配方而定。

**【包装】** 本品采用 25kg PE 袋包装。

版本号：20111105-01

以上所有信息均根据我们的经验真实提供，由于使用条件不在我们的掌握之中，该数据和任何建议都仅作参考，建议客户在大量使用前先作小试以确定产品的添加量和工艺条件。产品原料及其构成因涉及到专利技术，恕不在此介绍。